



COVERCEM®



COVERCEM® TEXTURE Javítóhabarcs

COVERCEM® TEXTURE a Topciment®-től egy dekoratív javítóhabarcs, amely vékony, legfeljebb 3 mm vastag felületekhez használható, beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt. Különösen ajánlott strukturált felületek kialakításához és felújításához, például bélyegzett beton, természetes kő, betonburkolatok, homlokzatok és egyéb felületek esetében.

Tulajdonságok

- Kiváló mechanikai és kopásállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Nem repedezik, ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak, valamint könnyen kezelhető. Ásványi jellegének és rétegeképzés nélküli szerkezetének köszönhetően rendkívül páraáteresztő és tűzálló termék. Matt felületet és csúszásmentes textúrát biztosít.
- Speciális összetétele révén kiváló tapadást nyújt az ásványi és porózus aljzatokon, valamint vízlepergető védelmet biztosít az alapfelületnek. Esztétikai felújítóhabarcsként alkalmazható helyreállítási, örökségvédelmi és tematikus munkák során. Az ARCOCEM® színezőpaszták segítségével pigmentálható.
- Vékony rétegekben, 2–3 mm vastagságban hordható fel. Lehetővé teszi különböző textúrájú felületek kialakítását.

Felhasználási területek, alkalmazás

A COVERCEM® TEXTURE különösen alkalmas ásványi és cementkötésű aljzatok, bélyegzett beton, téglá, természetes kő stb. felújítására és dekorálására. Használható falakon, padlókon, homlokzatokon, illetve általánosságban minden ásványi felületen. Ideális csúszásmentes és texturált felületek kialakításához.

Ajánlott dekoratív felhasználásokhoz, valamint elhasználdott ásványi aljzatok helyreállításához. Az ARCOCEM® színezőpasztákkal pigmentálható a kívánt szín eléréséhez. A COVERCEM® TEXTURE vízlepergető hatást biztosít, amely megvédi a felületeket a víz káros hatásától.

Kiválóan alkalmas járdák, sétányok, burkolatok, teraszok, udvarok, medenceterek, lépcsők, beltéri és kültéri falak és padlók felületének kialakítására. Nem ajánlott más rendszerekkel (műanyagfestékekkel, epoxikkal, poliuretánokkal, lakkokkal stb.) már festett felületeken. Ilyen esetekben a korábbi bevonat eltávolítása szükséges.

Anyagszükséglet

A teljesítmény a felület érdességétől és porozitásától, valamint az alkalmazás módjától függ:

- 1,5 - 1,8 Kg/m²/mm között

Műszaki adatok

- Megjelenés: fehér
- Felület: csúszásmentes
- Keverési arány: 20 kg COVERCEM® TEXTURE + 5,4 liter víz
- Alkalmazási hőmérséklet: > 5 °C
- Záróréteg felhordása (23 °C-on): 24–48 óra
- Teljes kikeményedés: 7–14 nap

Jellemzők

- Válogatott adalékanyagokon, portlandcementen és nagy teljesítményű adalékszereken alapuló habarcs.
- Vízben elegyíthető.

Aljzat előkészítése

A COVERCEM® TEXTURE felhordása előtt az alapfelületet megfelelően elő kell készíteni. Az aljzatnak tisztának, por-, zsír- és szennyeződésmentesnek kell lennie.

- Higroszkópos sók, kivirágzás, penész stb. eltávolításához javasolt az ECOCLEAN CONSTRUCTION használata, 1:4 arányban vízzel hígítva.
- Általános szennyeződések, zsír és légszennyeződésből származó lerakódások eltávolításához ajánlott az ECOCLEAN PRO, 1:4 arányban vízzel hígítva.

Az aljzat kompatibilitásának ellenőrzése érdekében javasolt előzetes próba elvégzése kevésbé látható felületen.

Amennyiben a felület korábban festett vagy lakkozott volt, a régi bevonatot el kell távolítani, különösen, ha sérült vagy károsodott. Ez csiszolással vagy marással végezhető el, biztosítva, hogy az alapfelület jó állapotban legyen.

Ha javításra vagy hézagkitöltésre van szükség, azt a COVERCEM® TEXTURE alkalmazása előtt kell elvégezni.

Alkalmazás

Az alapfelület előkészítése során gondoskodni kell a teljes perem és minden olyan terület védelméről, amelyet nem kívánunk COVERCEM® TEXTURE-rel bevonnni, különösen a fém, lakkozott, üveg és fa felületeket.

A COVERCEM® TEXTURE-t vízzel kell bekeverni. Ajánlott keverési arány: 20 kg COVERCEM® TEXTURE + 5,4 L víz.

Először a vizet öntsük egy megfelelő edénybe.

Mechanikus keverővel, alacsony fordulatszámra keverjük, amíg homogén, csomómentes keveréket nem kapunk.

A keveréket hagyjuk állni 3–5 percig, majd keverjük át újra.

Porózus felületek (beton, habarcs, mészkő stb.) esetén a felületet előzetesen enyhén nedvesíteni kell, tócsák vagy felesleges víz nélkül.

A termék önmagában színtelen. A vizet a kívánt szín eléréséhez előzetesen pigmentálni kell ARCOCEM® BASIC vagy ARCOCEM® PLUS színezőpasztával.

A keveréket közvetlenül simítóval kell felhordani.

A friss felületet permetezzük be DESMOCEM® LIQUID színtelen leválasztó szerrel, majd dolgozzuk át az IMACEM® texturált hengerrel a kívánt mintázatban.

Ezt követően a felületet ismét simítóval húzzuk át, hogy a henger által hagyott reliefet finomítsuk, majd újra permetezzük le DESMOCEM® LIQUID színezett leválasztó szerrel.

A felületet teljes száradásig, legalább 24–48 óráig hagyjuk pihenni.

Csiszolás és portalanítás

A záróréteg felhordása előtt ajánlott kézi csiszolás 120-as szemcseméretű csiszolópapírral, majd a por teljes eltávolítása porszívóval.

A felületet két rétegben kell lezárni TOPSEALER®, SEALCEM® WT vagy SEALCEM® DSV termékkel. Nem szabad felesleges anyagot a felületen hagyni.

Az alkalmazást 5 °C és 30 °C közötti környezeti és aljzathőmérsékleten, túlzott légmozgás nélkül kell végezni. A megfelelő tapadás biztosítása érdekében az aljzatnak tisztának kell lennie.

Különleges óvintézkedések

Por állagú termék. Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel legalább 15 percen át öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén szappannal és vízzel mossuk le az érintett területet. Oldószerek vagy hígítók használata tilos. A terméket lenyelni tilos. Lenyelés esetén ne idézzünk elő hányást, és azonnal forduljunk orvoshoz. Az alábbi óvintézkedések betartása javasolt:

- Megfelelő szellőzés biztosítása.
- FFP2 vagy FFP3 porálarc használata.
- Fröccsenés elleni védőszemüveg viselése.
- Gumi védőkesztyű használata.

Az üres csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének elkerülése érdekében minden használat után gondosan zárja vissza a kupakot. Gyermekektől elzárva tartandó.

H-mondatok:

- H315 – Bőrirritáló hatású lehet.
- H318 – Súlyos szemkárosodást okozhat.
- H335 – Légúti irritációt okozhat.

P-mondatok:

- P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
- P261 – Kerülje a por belélegzését.
- P264 – A használatot követően alaposan mosson kezet.
- P280 – Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. A kontaktlencsákat – ha könnyen eltávolíthatók – távolítsa el. Az öblítést folytassa.
- P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- P362+P364: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Kiszerezés

20 kg-os vödrökben kapható.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat közvetlenül használat után vízzel kell elmosni, mielőtt a termék megszáradna.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárástól védve, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol.

Megfelelő tárolás esetén a gyártástól számított 1 évig őrzi meg a minőségét.



A termék nem használható az előírtaktól eltérő célokra a kezelési útmutatóban szereplő írásos engedély nélkül. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. A termékhez tartozó biztonsági adatlapok a szakemberek számára rendelkezésre állnak. Utolsó kiadás: 2021. június