



EFFECTTO QUARTZ



Effectto Quartz Medium Grain

Használatra kész mikrocemen

Az Effectto Quartz MEDIUM GRAIN egy dekoratív, tartós és használatra kész, folyamatos bevonat, amelyet kifejezetten beltéri padlók befejező rétegeként terveztek.

Tulajdonságok

- Folytonos, hézagmentes burkolat (a dilatációs hézagokat mindig be kell tartani).
- Széles körű felületkompatibilitás, például beton, kerámia, csempe, vakolat és gipszkarton...
- Kifejezetten padlóburkolati felhasználásra kifejlesztve, jó mechanikai ellenálló képességének köszönhetően.
- Alkalmas beltéri felújításokhoz. Nagyon jó kopásállóság és alacsony vízfelvétel jellemzi.
- Használatra kész termék, kiváló munkálhatósággal és egyszerű alkalmazással.
- Színezhető, így a különféle dekorációs stílusokhoz igazodva széles szín- és felületválasztékot tesz lehetővé.

Műszaki adatok

Tulajdonságok	Érték	Mértéke.	Módszer
Teljesítmény	0,450	Kg/m ²	
Maximális rétegvastagság	0,250	mm	
Jellemzők	Acrylic Paste		
Nem illékony anyagtartalom	80-82	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Sűrűség	1,6±0,1	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Taber kopásállóság (CS17, 1000g, 1000c)	139	mg	UNE 48250
VOC-tartalom a 2004/42/IIA (a) (30) irányelv szerint	16	g/L	
Csiszolópapír szemcseméret	80		
Rétegek közötti száradási idő (óra)	4-8	óra	

Tanúsítványok

Alkalmazott rendszer: 1 réteg PRIMACEM PLUS + 2 réteg QUARTZ BIG GRAIN EFFECT + 2 réteg QUARTZ MEDIUM EFFECT + 3 réteg TOPSEALER WT All in One Matt.

Vizsgálatok: CE-jelölés az EN 1504-2:2004 harmonizált szabvány szerint	Szolgáltatások	Harmonizált szabvány szerinti vizsgálat
Folyékony víz áteresztőképességének meghatározása	w = 0,028 kg/(m ² h05) W3	UNE-EN 1062-3:2008
Vízgőz-áteresztőképesség meghatározása	I. osztály	UNE- EN ISO 7783:2019
Tapadás meghatározása közvetlen lehúzással	2.10 MPa (Merev rendszerek forgalmi terhelés nélkül)	UNE-EN 1542:2000

Aljzat előkészítése

Minden felületnek síknak és szilárdnak kell lennie. A bevonandó felületnek tisztának és száraznak kell lennie, por-, zsír-, szappan- és rossz állapotú festékmарadványoktól mentesen.

Az Efectto Quartz Medium Grain mikrocement felhordása előtt elengedhetetlen az aljzat megfelelő, az adott körülményekhez igazított előkészítése. Az aljzat típusától és állapotától függően nem nedvszívó felületeken Primacem® PLUS, míg nedvszívó aljzatokon Primacem® ABS alapozó használata lehet szükséges, valamint felmerülhet a felszívargó nedvesség vagy pára elleni védelem kialakítása Primapox® Barrier alkalmazásával. A Topciment ehhez a rendszerhez a Primacem® PLUS alapozó használatát javasolja.

Minden esetben ajánlott a mikrocementet akkor felhordani, amikor az alapozó még tapintásra enyhén ragad (tapadás), így biztosítva az optimális tapadást. Ha az alapozó teljesen kikeményedik és elveszíti tapadóképeségét (különösen epoxi alapozók esetén), a tapadás csökkenhet, és leválás léphet fel. Ha az alapozó már megszáradt, a mikrocement felhordása előtt a felület csiszolása szükséges a megfelelő tapadás helyreállítása érdekében.

Csempék és más fugázott burkolatok esetén a fugákat előzetesen ki kell tölteni Primacem® JOINTER termékkel; a helyes alkalmazás érdekében lásd a termék műszaki adatlapját.

Minden esetben szigorúan be kell tartani szakembereink műszaki tanácsait, valamint konzultálni kell az egyes termékekhez tartozó műszaki adatlapokkal. A munkaterület környezeti hőmérsékletétől függően ajánlott a helyiséget az ideális 20–22 °C hőmérsékletre felfűteni, amely elősegíti a termék gyors száradását. Ne irányítsunk hőlégfúvót közvetlenül a bevonatra a száradás gyorsítása céljából.

Alkalmazás

A megfelelően előkészített aljzatra felhordható az Efectto Quartz. Az alkalmazás megkezdése előtt a terméket mechanikus keverővel vagy kézzel, erőteljesen át kell keverni a homogenitás biztosítása érdekében. A mikrocementet vékony rétegben kell felhordani polikarbonát glettvassal vagy biflex égésálló acél glettvassal, majd a rétegek között 4–8 órás száradási időt kell biztosítani. Két réteg Efectto Quartz Big Grain felhordása után egy befejező réteg Efectto Quartz Medium Grain alkalmazandó.

Az egyes rétegeket csiszolni kell: az Efectto Quartz Big Grain rétegeket 40-es, az Efectto Quartz Medium Grain réteget 80-as csiszolópapírral. A glettvast az aljzathoz képest körülbelül 45°-os szögben kell tartani annak érdekében, hogy elkerüljük a túl vékony rétegek kialakulását, amelyek égési nyomokat (sötét foltokat) hagyhatnak a világos színeken, valamint a túl vastag rétegeket, amelyek lassítják a száradást és az anyagfelesleg kiszáradását. Ne hordjuk fel „friss a frissre” módszerrel.

Az Efectto Quartz utolsó rétegének felhordását követően 24 óra elteltével kell a felületet lezárni. A lezárási műveletet csak akkor szabad megkezdni, ha a bevonat maradék nedvességtartalma kevesebb mint 5 %, amit megfelelő nedvességmérő eszközzel kell ellenőrizni. A lezáráshoz a Topsealer® termékcsaládba tartozó lakk alkalmazása javasolt. Padlók esetén különösen ajánlott a Topsealer WT Dragon használata, mivel ez a termékcsalád legfejlettebb és legteljesebb tagja. Az egyes termékekhez tartozó műszaki adatlapokon szereplő alkalmazási utasításokat szigorúan be kell tartani.

Különleges óvintézkedések

- Alapvető fontosságú a tárolóedény címkéjén található utasítások betartása. További információért kérjük, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját.
- Az üres csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének megelőzése érdekében minden használat után gondosan zárja vissza a fedelet.

Kiszerezés

6 és 17 kg-os kiszerezésben kapható.

A szerszámokat használat után azonnal vízzel kell elmosni.

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárástól védett helyen, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző környezetben, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Megfelelő tárolás esetén a szavatossági idő a gyártás dátumától számítva egy év.



A termék nem használható a megadottaktól eltérő célokra, kivéve, ha az alkalmazás módjára vonatkozóan előzetesen írásos útmutatás áll rendelkezésre. A felhasználó felelőssége, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásához szükséges intézkedéseket tegye. A termék biztonsági adatlapjai szakemberek számára elérhetők.

Utolsó kiadás: 2025. május.