



# ACRICEM



## ACRICEM Akril gyanta (B komponens)

### Akril gyanta, alkalmazható:

- A beton alapú aljzatok megszilárdítására a Topciment® mikrocementek felhordása előtt.
- Adalékként a bármilyen habarcs készítéséhez használt vízhez.
- B komponensként a kétkomponensű Topciment® mikrocementekhez (kivéve az Atlanttic Aquacement®).

## BETON ALAPÚ ALJZATOK MEGSZILÁRDÍTÁSÁRA

### Tulajdonságok

- Kiváló behatolás és az aljzat stabilizálása.
- Egy rétegben hengerrel vagy ecsettel felhordható.
- Vízbázisú, nem tűzveszélyes.
- A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba.

### Anyagszükséglet

0,10 L/m<sup>2</sup>, az aljzat porozitásától függően.

### Alkalmazási javaslatok

Az aljzatnak száraznak, tisztának, zsír- és olajmentesnek kell lennie, valamint nyitott textúrával kell rendelkeznie, hogy a termék be tudjon hatolni és megfelelően megszilárdítsa azt. A mikrocement első rétegének felhordása előtt legalább 30 percet, de legfeljebb 24 órát kell száradni hagyni.

## ADALÉKKÉNT A HABARCSOK KÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLT KEVERŐVÍZHEZ

### Jellemzők

- Nagyobb tapadás a már megkötött habarcsokon vagy betonokon, valamint más anyagokon.
- Nagyobb kohézió és plaszticitás a friss habarcsban vagy betonban.
- Növeli a mechanikai szilárdságot.
- Fokozza a habarcs vízzáróságát.
- Csökkenti a zsugorodásból adódó repedések kialakulását.

## Anyagszükséglet

Alkalmazás	Acricem / Cement Arány	Cement adalékanyagok / Arány	Adalékanyagok max. szemcsemérete:
Vakolás 10 mm-ig	1/5	1/1	3 mm
Vakolás 10-től 30 mm-ig	1/10	1/3	6 mm
Újra vakolás	1/20	1/5	8 mm

## Alkalmazási javaslatok

A habarcs porának hozzáadása előtt alaposan és egyenletesen keverje el a keverővízzel.

## B KOMPONENSKÉNT A KÉTKOMPONENSŰ TOPCIMENT® MIKROCEMENTEKHEZ

### Properties

Folyékony komponens a kétkomponensű Topciment® mikrocementek bekeveréséhez

### Keverés

Szükséges az Acricem gyanta és a pigmentek hozzáadása az ajánlott arányban. A termék tulajdonságainak biztosítása érdekében elengedhetetlen a gyanta és a mikrocement arányának betartása.

- 10 kg Standard Microbase L – 2,5–3,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microbase XL – 3,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microbase XXL – 2,5 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microdeck M – 3,0–3,5 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microdeck L – 3,0–3,5 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microfino XS – 4,8–5,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microfino S – 4,5 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microfino M – 4,3 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microstone L – 2,8–3,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Standard Microstone XL – 2,7–3,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Unlimited Microbase L – 2,8–3,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Unlimited Microbase XL – 2,7 liter Acricem gyanta
- 10 kg Unlimited Microbase XXL – 2,7 liter Acricem gyanta
- 10 kg Unlimited Microdeck S – 3,5 liter Acricem gyanta
- 10 kg Unlimited Microdeck M – 3,0 liter Acricem gyanta
- 10 kg Natture S – 3,2 liter Acricem gyanta
- 10 kg Natture M – 3,7 liter Acricem gyanta
- 10 kg Natture L – 3,3 liter Acricem gyanta
- 10 kg Natture XL – 3,0 liter Acricem gyanta

## Alkalmazási javaslatok

1. Öntsön egy kevés Acricem gyantát egy edénybe, majd adja hozzá a mikrocement mennyiségének megfelelő teljes pigmentadagot, és keverje össze, amíg egységes, színezett folyadékot nem kap.
2. Ezután fokozatosan adagolja a mikrocement port a gyantához, miközben alacsony fordulatszámú keverőgéppel folyamatosan keveri.
3. Keverje legalább 4 percig, amíg sima, csomómentes masszát nem kap.

## Különleges óvintézkedések

Szembe kerülés esetén 15 percig bő vízzel öblítse ki.  
Bőrrel való érintkezéskor mossa le szappannal és vízzel.  
Lenyelni tilos. Lenyelés esetén ne hánytasson, azonnal forduljon orvoshoz.  
Gyermekektől elzárva tartandó.  
Ajánlott az alábbi óvintézkedések betartása:

- Jó szellőzés.
- Védőszemüveg.
- Gumikesztyű.

Az üres edényeket a hatályos helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.  
A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének elkerülése érdekében minden használat után gondosan zárja vissza a fedelet. Alkalmazási hőmérséklet: 10 °C és 30 °C között.  
A termék normál felhasználási körülmények között nem mérgező, nem veszélyes és nem tűzveszélyes. Nem tartalmaz olyan káros anyagokat, amelyek a hatályos szabályozások szerint további címkézési kötelezettséget tennének szükségessé.

## Kiszерelés

5 L és 25 L műanyag kannás kiszérelésben kapható.

## Szerszámok tisztítása

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell megtisztítani.

## Tárolási feltételek

Az Acricem-et eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárástól védve, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hőtől és napfénytől távol. Megfelelő tárolási körülmények között a gyártástól számított 1 évig eltartható.



A terméket nem szabad az előírtaktól eltérő célra használni írásbeli utasítás nélkül. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a helyi jogszabályi előírások betartása érdekében. A biztonsági adatlapok a szakemberek számára elérhetők. Jelen műszaki adatlap az új kiadás megjelenéséig érvényes.  
Utolsó kiadás: 2021. június