

CIKKSZÁM: MREHAU

MASTERS RELIEF ENHANCER

A **Masters Relief Enhancer** lehetővé teszi a kontrasztok kiemelését, a bélyegzett beton mintázatának erősítését, valamint természetesebb, antik hatás elérését. Nagyon egyszerűen használható: por formában kapható, amelyet vízzel kell elkeverni. Felhordás után a keverék alkalmas arra, hogy helyrehozza a túl egyhangú vagy nem eléggé árnyalt bélyegzett betont.

KISZERELÉS

150 ml-es edény, amely 5 liter vízhez elegendő (kb. 25–30 m² felületre).

FIZIKAI ÉS KÉMIAI ADATOK

Megjelenés	Por
Szín	8 választható árnyalat
Anyagszükséglet	30 ml / 1 L vízhez, kb. 5 m ² felületre
Száradási idő	24 óra
Szerszámok tisztítása	Vízzel

TÁROLÁS

12 hónapig eltartható eredeti csomagolásában, fagytól, hőtől (5–25 °C) és nedvességtől védve.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előfeltételek

- A terméket pórusos, lakkozatlan felületre kell felhordani.
 - A felületet öblítse le, hogy eltávolítson minden nem tapadó leválasztószer-maradványt.
- Ne alkalmazza, ha a következő 24 órán belül eső várható.

Bélyegzett beton felújítása esetén betonfelújító habarcs használata javasolt előzetesen, amely egységesíti az alapfelületet.

Alkalmazás

Készítse el a keveréket: 30 ml Masters Relief / 1 liter víz arányban.

Erőteljesen rázza fel a homogenizálás érdekében.

Az alkalmazás közben is rendszeresen keverje fel a folyadékot, hogy ne ülepedjen le az aljára.

A folyadékot egyenletesen ossza el puhaszőrű seprővel vagy széles ecsettel.

A keverék a negatív mintázatokban (mélyedésekben, barázdákban) fog lerakódni.

Hagyja száradni 24 órán át.

Száradás után söpörje le a felesleget, hogy az ne akadályozza a lakk tapadását.

Tipp: Ha az eredmény nem elég kontrasztos, vagy szeretne további árnyalatot hozzáadni, alkalmazhat második réteget ugyanabból vagy egy másik színből.

BEFEJEZÉS

A bélyegzett beton felületének védelme érdekében – a szennyeződésekkel és a külső behatásokkal szemben, valamint a színek élénkítése céljából – védő lakkréteg felhordása javasolt.

Az ebben az adatlapban szereplő minden adat és ajánlás a jelenlegi ismereteinket és vizsgálati eredményeinket tükrözi. Ezek azonban semmilyen körülmények között nem tekinthetők garanciavállalásnak, és nem vonják maga után felelősségünket hibás alkalmazás esetén, illetve akkor, ha a szakmai szabályokat nem tartják be.

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Betonstamp Kft.

9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 28.

Tel: +36703365701

info@betonstamp.hu