



PRIMACEM®



PRIMACEM® PLUS

Alapozó nem nedvszívó felületekre

Felhasználási területek

Akril kopolimer alapú alapozóként szolgál, tapadóhídként használható nem nedvszívó felületek között a Topciment® mikrocement felhordása előtt.

Tulajdonságok

- Javítja a tapadást nem nedvszívó alapfelületek – például csempe és mikrocement – között.
- Könnyen alkalmazható, használatra kész termék.
- Vízbázisú, alacsony illékony szervesanyag-tartalommal (VOC), környezetbarát megoldás.

Anyagszükséglet

0.1 L/m².

Műszaki adatok

TULAJDONSÁGOK	SPECIFIKÁCIÓK	MÉRTÉKE.	MÓDSZER
Természetes jellemzők	Akrilemlúzió		
pH-érték	8-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Sűrűség	1,05±0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Nem illékony anyagtartalom	33-35	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Anyagszükséglet	8-12	m ² /L	
VOC:2024/42/IIA(h)(30)Max.VOCs	<5	g/L	
Száradási idő (érintésszáraz):	30	perc	

Alkalmazás

Az alapfelületeknek tisztának, zsír-, olaj-, oxidréteg-, festékmaradvány- és laza vagy nem megfelelően tapadó részecskéktől mentesnek kell lenniük. Az anyagot ecsettel vagy hengerrel kell felhordani. A teljes felületet be kell vonni, törekedve az egyenletes filmréteg kialakítására. Az alkalmazási hőmérséklet 5 és 30 °C között legyen. A Topciment® mikrocement felhordása előtt körülbelül 1 órát kell várni.

Különleges óvintézkedések

Elengedhetetlen a termék címkéjén található utasítások betartása. További információért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. Az üres csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Kiszerezés

1 és 5 literes kiszerezésben érhető el.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat közvetlenül használat után vízzel kell elmosni.

Tárolási feltételek

A terméket eredeti, zárt csomagolásában kell tárolni, időjárástól védett helyen, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyiségben, hőforrásoktól és közvetlen napsugárzástól távol. Szavatossági ideje a gyártási dátumtól számított 1 év, amennyiben megfelelően tárolják.



A termék nem használható a megadottaktól eltérő célokra, kivéve, ha annak kezelésére vonatkozóan írásos utasítás rendelkezésre áll. A vonatkozó jogszabályok betartása mindig a felhasználó felelőssége. A termék biztonsági adatlapjai szakemberek számára elérhetők.

Legutóbbi kiadás: 2025. január.