



PRIMACEM® JOINT

Kiegyenlítő glett

A Primacem® Joint egy kézi felhordású hézagkitöltő glettanyag, amely beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A termék kifejezetten csempék fugáinak kitöltésére ajánlott konyhákban és fürdőszobákban.

Tulajdonságok

- Magas tapadóképesség különféle aljzatokon, például csempén, kerámián, gipszen, gipszkartonon, betonon, téglán, kővön, habarcsfelületen, festett felületeken stb.
- Jó ellenálló képesség vízzel és környezeti páratartalommal szemben.
- Kiszáradás után is rugalmas marad.
- Könnyen felhordható és csiszolható.

Műszaki adatok

TULAJDONSÁGOK	SPECIFIKÁCIÓ	EGYSÉG	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Jellemzők	Akril glett		
Szín	Fehér krém		
Nem illékony anyagtartalom	83-85	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Sűrűség	1,6±0,1	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Felhordási vastagság	<4		
VOC: 2004/42/A(c)(40) Max VOC	<1	g/L	
Tapintásra száradási idő (23°C, 50% relatív páratartalom)	5-6	Óra	
Teljes száradási idő	8-10	Óra	
Kiadósság csempefugákon történő alkalmazás esetén	0.24	kg/m ² /mm	

Aljzat előkészítése és felhordás

- A Primacem® Joint felhordása előtt elengedhetetlen meggyőződni arról, hogy az aljzat stabil és teljesen tiszta.
- Használat előtt a terméket alaposan fel kell keverni. Az anyag felhordása spatulával vagy glettvassal történik. Az egy rétegben felhordható maximális vastagság 4 mm.
- Az alkalmazási körülményektől és a munkaterület szellőzésétől függően a Topciment® mikrocement felhordása előtt 12–24 órás várakozási idő szükséges.

Korlátozások

- Nem alkalmazható 10°C alatti vagy 35°C feletti hőmérsékleten, illetve 80% fölötti relatív páratartalom esetén.
- Nem alkalmazható tartósan nedves aljzatokon.
- Nem szabad felvinni felhevült felületekre vagy közvetlen napsütésben. A termék nem alkalmas olyan felületek bevonására, amelyeket később festeni kívánnak.

Különleges óvintézkedések

Elengedhetetlen a termék csomagolásán található utasítások betartása. További információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. Az üres csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék kiszáradásának vagy besűrűsödésének megelőzése érdekében használat után a fedőt mindig gondosan zárja vissza.

Kiszерelés

1,5 kg-os és 3 kg-os kiszerezésben kapható.

Szerszámok tisztítása

A szerszámokat használat után azonnal vízzel kell elmosni.

Tárolási feltételek

Eredeti, zárt csomagolásában, időjárás hatásaitól védve, 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolandó. Megfelelő tárolás esetén a termék eltarthatósága a gyártástól számított 1 év.



A termék kizárólag a meghatározott felhasználási területeken alkalmazható, ettől eltérő célú használata kizárólag írásos utasítás alapján engedélyezett. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy a jogszabályi előírásokat betartsa. A termék biztonsági adatlapja szakemberek számára elérhető.
Utolsó kiadás: 2025. március.